

ALUSCREEN FUTURA

- Tejido de alta calidad con cobertura de aluminio para aumentar la reflexión solar
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Resistencia al moho certificado

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	35% poliéster, 65% PVC, con respaldo de aluminio
	320 g/m ²
	0.45 mm
	240 cm
	245 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO



PROPIEDADES TÉCNICAS

	8
	Retardante de la llama
	Optimizado para estaciones de trabajo
	Baja transmisión de calor
	Antimicrobiano (ASTM - SGS)
	Aplicable en zonas húmedas
	Oeko-Tex
	Colores especiales de 1'200 m
	Soldable

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Aluscreen Futura

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	4.0	4.0	72.0	24.0	2.0	0.46	0.33
02	4.0	4.0	71.0	25.0	3.0	0.47	0.34
03	5.0	3.0	72.0	25.0	5.0	0.46	0.33
04	4.0	4.0	70.0	26.0	3.0	0.47	0.34
05	4.0	4.0	72.0	24.0	4.0	0.46	0.33

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



Los colores mostrados no son vinculantes