

COLORAMA DIMOUT

- Tejido de atenuación exclusivo Colorama con reverso del mismo color para una apariencia uniforme por dentro y por fuera
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°
- Propiedades acústicas testadas

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Oscurecimiento
	Poliéster
	350 g/m ²
	0.80 mm
	305 cm
	310 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO



PROPIEDADES TÉCNICAS

	5
	Alpha-w = 0.60 / 0.80
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Sólo procesamiento cruzado
	Sólo el tratamiento cruzado
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Colores especiales de 240 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)




Colorama Dimout**COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)**

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
408	0.1	0.1	31.3	68.6	0.72	0.52
409	0.0	0.1	18.0	81.9	0.80	0.58
410	0.0	0.1	27.4	72.5	0.74	0.54
411	0.0	0.1	20.9	79.0	0.79	0.57
422	0.0	0.1	23.2	76.7	0.77	0.55
429	0.0	0.1	26.2	73.7	0.75	0.54
446	0.0	0.1	19.7	80.2	0.79	0.57
463	0.1	0.1	29.9	70.0	0.73	0.52
478	0.0	0.1	21.0	78.9	0.78	0.57
479	0.0	0.1	25.3	74.6	0.76	0.55

 T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance F_C Shading factor T_S Solar transmission A_S Solar absorption g_{tot} Total g-valueFc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1**Colorama Dimout**

408



409



410




411



422



429




446



463



478



479

Los colores mostrados no son vinculantes