

## MERCURO

- Tejido de poliéster opaco con una textura ligera y muy buena caída para cortinas
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas

### APLICACIONES



Anchura < 260 cm:  
Sistemas de enrollables de  
oscurecimiento  
No es adecuado: SG 4905

### INDICACIONES DE LA TRAMA



Ocultación total



Poliéster con revestimiento acrílico



340 g/m²



0.38 mm



235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)



8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)

### INSTRUCCIONES DE LAVADO



### PROPIEDADES TÉCNICAS



5-6



Retardante de la llama



Impresión digital



Oeko-Tex



Colores especiales de 500 m

### RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s2,d0 (EN 13501-1)

B1 (DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)

NFPA 701



**Mercurio**

**COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)**

| Color | $R_s$ | $A_s$ | $F_c$ | $g_{tot}$ |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 01    | 66.0  | 34.0  | 0.50  | 0.36      |
| 04    | 71.0  | 29.0  | 0.46  | 0.33      |
| 28    | 69.0  | 31.0  | 0.48  | 0.34      |
| 33    | 71.0  | 29.0  | 0.47  | 0.34      |
| 35    | 71.0  | 29.0  | 0.46  | 0.33      |
| 44    | 70.0  | 30.0  | 0.49  | 0.34      |

$R_s$  Solar reflectance


$A_s$  Solar absorption

$F_c$  Shading factor


$g_{tot}$  Total g-value

$F_c + g_{tot}$ : Valor calculado con vidrio:  $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1


**Mercurio**



01




04



28



33



35



44

Los colores mostrados no son vinculantes