

OSCURANTE

- Tejido "dim out" ligero con un tacto agradable y reverso del mismo color para una apariencia uniforme por dentro y por fuera
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°
- Propiedades acústicas probadas

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Oscurecimiento
	Poliéster
	250 g/m ²
	0.45 mm
	295 cm
	300 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

						
-1%	-1.5%	-1.5%		-0.5%		



PROPIEDADES TÉCNICAS

	5-6
	Alpha-w = 0.60
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Adecuado para Wave
	Oeko-Tex
	Colores especiales de 200 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Oscurante

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
328	0.2	0.3	56.8	42.9	0.56	0.40
331	0.0	0.2	45.4	54.4	0.63	0.45
334	0.1	0.2	54.1	45.7	0.57	0.41
337	0.0	0.3	31.5	68.2	0.72	0.52
338	0.0	0.2	28.1	71.7	0.74	0.53
339	0.0	0.2	33.1	66.7	0.71	0.51
340	0.0	0.2	40.5	59.3	0.61	0.48
343	0.0	0.2	32.3	67.5	0.71	0.51
344	0.0	0.2	31.6	68.2	0.72	0.52
752	0.0	0.2	41.9	57.9	0.65	0.47
756	0.0	0.2	47.7	52.1	0.62	0.44
757	0.0	0.2	37.4	62.4	0.68	0.49

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

F_C Shading factor

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Oscurante

328



331



334



337



338



339



340



343



344



752



756



757

Los colores mostrados no son vinculantes