

VERSASCREEN 1%, 2%, 5%, 10%

- Tejido tipo screen con alto control de luz para minimizar el deslumbramiento
- Se ofrece en 4 factores de apertura para adaptarse a todas las orientaciones del edificio.
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Certificación Greenguard® para productos de bajas emisiones
- Resistencia certificada al moho

APLICACIONES



No es adecuado: SG 4905, SG 4900, SG 4907

INDICACIONES DE LA TRAMA

	1%	2%	5%	10%
	Semi transparente			
	25% poliéster, 75% PVC			
	520 g/ m ²	510 g/ m ²	420 g/ m ²	400 g/ m ²
	0.70 mm	0.63 mm	0.55 mm	0.55 mm
	295 cm			
	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm			

PROPIEDADES TÉCNICAS

	8
	Retardante de la llama
	Optimizado para estaciones de trabajo
	Diversos factores de apertura
	Antimicrobiano (ASTM - SGS)
	Aplicable en zonas húmedas
	Oeko-Tex, Greenguard
	Colores especiales de 800 m
	Soldable

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Versascreen 1%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	11.0	15.0	67.0	18.0	0.10	0.50	0.36
003	4.5	7.0	51.0	42.0	0.10	0.60	0.43
401	0.7	3.0	17.0	80.0	0.00	0.81	0.58
901	0.1	0.5	4.0	95.5	0.00	0.89	0.64

Versascreen 2%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	16.0	72.0	12.0	1.4	0.47	0.34
003	5.3	9.0	50.0	41.0	1.4	0.61	0.44
401	1.1	3.0	17.0	80.0	0.70	0.81	0.58
901	0.8	1.0	4.0	95.0	1.0	0.89	0.64

Versascreen 5%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	20.0	66.0	14.0	6.6	0.51	0.37
003	9.0	12.0	44.0	44.0	5.2	0.65	0.47
401	6.0	5.0	6.0	89.0	4.8	0.88	0.64
901	6.0	5.0	5.0	90.0	7.7	0.89	0.64

Versascreen 10%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	20.0	24.0	63.0	13.0	6.7	0.54	0.39
003	15.0	19.0	45.0	36.0	8.8	0.65	0.47
401	9.0	11.0	17.0	72.0	9.3	0.82	0.59
901	9.0	9.0	4.0	87.0	9.4	0.90	0.65

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

Los colores mostrados no son vinculantes